

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS HI140** 厂商: **LG Chemical** 品牌:

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.03	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	15.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	97	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	43.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	35	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	61.2	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1970	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	410	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		89	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	101	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

绝缘强度	ASTM D149	27	KV/mm
------	-----------	----	-------

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80-80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		< 0.0102	%
注塑温度			
螺筒后部温度		180-200	°C
螺筒中部温度		190-210	°C
螺筒前部温度		200-220	°C
模头温度		200-230	°C
模具温度		40-70	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		80-90	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
第1气缸区温度		180-200	°C
第3气缸区温度		190-210	°C
模具温度		220-220	°C