

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS LX-0970 LS** 厂商: **三星 Samsung** 品牌: **Starex**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Starex	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.05	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	20.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	108	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	43	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	69	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	170	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		94	°C
1.80MPa 未退火		89	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.20 - 1.32 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0	Hr

水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		190	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		200	°C
模头温度		220	°C