

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS T4070** 厂商: **PCL** 品牌: **ABSCOM**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | ABS | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ABSCOM | 材料特性 | 阻燃、耐热 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.05 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 220°C / 10Kg | ISO 1133 | 6.00 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|------------|-----|----|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 105 | R |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 47 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 2.5 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 75 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 2400 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m ² |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 81 | °C |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 109 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|----|----|
| 防火等级 | UL-94 | - | HB |