

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA 777ME** 厂商: **苯领 Styrolution** 品牌: **Luran S**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | ASA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Luran S | 用途 | 薄板 |
| 材料特性 | 高光泽度、高流动性、高强度 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.07 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 68.9 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2160 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 130 | J/m |
| -40°C | ASTM D256 | 16 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 97.8 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | | 88.9 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 97.8 | °C |