

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA E310** 厂商: **UMG** 品牌: **DIALAC**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E47016</b>	厂商品牌	DIALAC
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.06	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.50	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	13.00	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	104	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	47	Mpa
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2200	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	67	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2400	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	21	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	81	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	8.5E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	2.20 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		85 -90	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		150-190	°C
螺筒中部温度		170-210	°C
螺筒前部温度		180-220	°C
模头温度		170-210	°C
模具温度		50-60	°C