

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA LI911** 厂商: **LG Chemical** 品牌:

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E67171	厂商品牌	
用途	电气/电子应用、电气用具、工具	材料特性	高流动性、耐候性好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	20.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	107	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	49	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	20	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2170	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	78.5	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	140	J/m
-30°C	ASTM D256	29	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			

0.45MPa 退火	ASTM D648	96	°C
1.80MPa 退火	ASTM D648	87	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	96	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	15	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	27	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		2-3	Hr
水份含量		> 0.010	%
注塑温度			
螺筒后部温度		180-200	°C
螺筒中部温度		190-210	°C
螺筒前部温度		210-220	°C
模头温度		210-220	°C
模具温度		40-80	°C