

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA PW-957** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌: **KIBILAC**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E56070	厂商品牌	KIBILAC
用途	户外耐候应用 卫星天线	材料特性	一般级 高流动性 高光泽 用于户外及耐候
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	26	g/10min
光泽度	ASTM D523	97	-

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	63.70	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	150	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	95	°C
1.80MPa 未退火		85	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	105	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2-3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		190-200	°C
螺筒中部温度		200-210	°C

螺筒前部温度		210-220	°C
模头温度		220-240	°C
模具温度		40-80	°C