

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA WX-9300UV** 厂商: **三星 Samsung** 品牌: **Starex**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Starex	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.08	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.37	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	10.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	43	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	12	%

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		180-200	°C
螺筒中部温度		210-225	°C
螺筒前部温度		235-245	°C
模头温度		245	°C
模具温度		40-80	°C