

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **CAB Butyrate 485E3720016 Clear Trsp** 厂商: **伊士曼 Eastman**
品牌: **Tenite**

材料标识	CAB-Plasticizer16%	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	Tenite	材料特性	增塑、高光泽度、高硬度、环保/绿色、良好的尺寸稳定性
材料形状	颗粒状/Resin		

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	37.2	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	51	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1590	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	200	J/m
-40°C	ASTM D256	91	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ASTM D648	89	°C
1.80MPa 退火	ASTM D648	79	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	109	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.1E-4 – 1.6E-4	cm/cm / °C
导热系数	JIS R2618	0.25	W/m/K
比热		1260 – 1670	J/Kg/°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+13 –	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	12 – 19	KV/mm