

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EEA 4700** 厂商: **阿科玛 Arkema** 品牌:

材料标识	EEA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	反应性高, 可分散, 柔软, 良好的柔韧性, 抗撞击性高, 热稳定性良好, 无腐蚀

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	7.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	14	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	5.50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	800	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	30	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	40	°C