

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EEA TX 8030** 厂商: **阿科玛 Arkema** 品牌:

材料标识	EEA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	层压板, 涂敷应用, 粘合剂
材料特性	热稳定性良好, 无腐蚀性, 较高的熔体稳定性, 柔软, 吸潮性差, 良好的剥离性		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	36	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	12	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	700	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	130	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	65	°C