

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EMA TC114 Blown** 厂商: **埃克森美孚 Exxonmobil** 品牌:

材料标识	EMA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.2	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
°C	ASTM D638	19.8	Mpa
断裂伸长率			
°C	ASTM D638	380	%
悬壁梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	ASTM D-1709A	370	g

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	57	°C