

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EMAA 9320** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Surlyn**

材料标识	EMAA	厂商品牌	Surlyn
材料特性	共聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.96	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	0.80	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	40	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	15.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	530	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	29.6	Mpa
磨擦系数			
抗磨损性		169	mm ³

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 μm	ASTM D1003	12	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	48	°C