

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA 1815** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

| | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | EVA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | HANWHA | 用途 | 电线电缆 |
| 材料特性 | 加工性能良好、抗氧化剂、醋酸乙烯含量 15.0 wt% | 材料形状 | 颗粒状/Resin |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|-------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.936 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 6.00 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏A | ASTM D2240 | 93 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 15.7 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 800 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|-------|-------|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 66 | °C |
| 线膨胀系数 | | | |
| 导热系数 | JIS R2618 | -76.0 | W/m/K |