

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA LD 727.22** 厂商: **埃克森美孚 Exxonmobil** 品牌: **Escorene**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Escorene	材料特性	热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.8	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	92	
邵氏D	ASTM D2240	34	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	9.74	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1500	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	52.7	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	59	°C