

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LCP LX70G50 C** 厂商: **东丽 TORAY** 品牌: **Siveras**

材料标识	LCP-(GF-X) 50%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41797	厂商品牌	Siveras
材料特性	阻燃、抗静电性	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.77	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.02	%
横向方向	ASTM D995	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.01	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	125	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.5	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	170	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	17500	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	55	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		245	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.38 mm	V-0