

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE 9730** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	食品接触应用 和 涂覆应用
材料特性	附着力强、抗氧化剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.922	g/cm ³
熔融流动指数			
190℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	15.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	10.30	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ASTM D638	670	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	94	℃
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	< -76.0	℃

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	> 20	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10—60-10—60	℃

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		200-300	℃
第3气缸区温度		200-300	℃
第5气缸区温度		200-300	℃
模具温度		300	℃