

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE CLBA-8450BK** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	LLDPE	颜色	黑色/Black
厂商品牌	HANWHA	用途	电线电缆
材料特性	低收缩性、高抗环境应力断裂能力 (ESCR)、加工性能良好、美观、耐候性好、抗环境应力开裂 (50°C, 10% Igepal, F0) > 5000 hr、炭黑含量 2.5 %	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.934	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	0.80	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	53	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	19.60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	800	%

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-76.0	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10-60-10-60	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		200-315	°C
第3气缸区温度		200-315	°C
第5气缸区温度		200-315	°C
模具温度		315-315	°C