

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE HS1700** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	包裹物、薄膜 和 食品接触应用
材料特性	Antiblock 软件、高强度、滑动、加工性能良好、加工助剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.923	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.20	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	34.3	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	900	%

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 20 μm	ASTM D1003	2.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	105	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	< -76.0	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	> 20	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10-60-10-60	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		200-300	°C

第3气缸区温度		200-300	°C
第5气缸区温度		200-300	°C
模具温度		300-300	°C