

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BKV 35 H2.0 EF 901510** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品
牌: **Durethan**

材料标识	PA6-GF35%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	用途	汽车适用
材料特性	良好的流动性. 热稳定性. 填充物为35% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.40	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.21	%
横向方向	ISO 294-4	0.65	%

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	210	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	220	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	210	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.7E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.8E-5	cm/cm / °C

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	80 -80	°C
干燥时间	2-6	Hr
注塑温度		
模具温度	80-120	°C