

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BKV 50 H2.0 EF 900116** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品  
牌: **Durethan**

材料标识	PA6-GF50%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E245249</b>	厂商品牌	Durethan
用途	汽车适用	材料特性	良好的流动性. 热稳定性. 填充物为50% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-120	°C