

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BM 240 000000** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

材料标识	PA6-MD40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	用途	汽车适用
材料特性	填充物为40% 矿物填料.低翘曲性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

阻燃性	测试标准	数据	单位
灼热丝起燃温度			
2.00mm	IEC 60695-2-12	650	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-120	°C