

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA612 GF 1800 35 HS Natural** 厂商: **普立万 Polyone** 品  
牌: **Nymax**

材料标识	PA612-(GF-TD)35%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Nymax	材料特性	热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	160	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	7200	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	9.00	kJ/m <sup>2</sup>

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		80-95	°C