

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 66 MV 3** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **SCHULAMID**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E86615	厂商品牌	SCHULAMID
材料特性	热稳定剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.13	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	96	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3100	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	60	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		225	°C
1.80MPa 未退火		68	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C