

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A70 G30 H BK101** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Bergamid**

材料标识	PA66-GF30%-HI	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	阻燃.经润滑.热稳定性.高流动性.尺寸稳定性良好.抗冲击性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.45	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		240	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		260-280	°C
螺筒前部温度		260-280	°C
模具温度		65-85	°C