

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A700 G15 H NC020** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Bergamid**

|      |            |      |                        |
|------|------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PA66-GF15% | 颜色   | 本色/Natural colour      |
| 厂商品牌 | Bergamid   | 材料特性 | 填充物为15% 玻璃纤维增强材料       |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin  | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 注塑成型条件 |  | 建议值     | 单位 |
|--------|--|---------|----|
| 干燥温度   |  | 80 -90  | °C |
| 干燥时间   |  | 4-6     | Hr |
| 注塑温度   |  |         |    |
| 螺筒后部温度 |  | 260-280 | °C |
| 螺筒中部温度 |  | 260-280 | °C |
| 螺筒前部温度 |  | 260-280 | °C |
| 模具温度   |  | 65-85   | °C |