

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 FR370** 厂商: **旭化成 Asahi Kasei** 品牌: **Leona**

材料标识	PA66-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E48285	厂商品牌	Leona
用途	电子电气, 连接器等	材料特性	无卤阻燃, 低磷或无。
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.16	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	85	M (Scale)

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数			
相对漏电起痕指数	ASTM D3638	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.38mm	V-0
灼热丝起燃温度			
3.0mm	IEC 60695-2-12	960	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		3-6	Hr
水份含量		0.12	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		260-280	°C
螺筒前部温度		260-280	°C
模头温度		260-280	°C
模具温度		80-100	°C