

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 KN333G25** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOPA**

材料标识	PA66-GF25	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOPA	用途	制造汽车配件、电器电子配件及各种产业材料的机械性
材料特性	热性质及电气性质的热塑性树脂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.32	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	240	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -100	°C
干燥时间		4.00-5.00	Hr
水份含量		≤0.05	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260	°C
螺筒中部温度		275	°C
螺筒前部温度		275	°C
模具温度		60-80	°C