

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PA66 N6650HSLU 厂商: 兰蒂奇 RADICI 品牌: Radici Compounds**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Radici Compounds	材料特性	耐化学品、良好的韧性、耐疲劳、热稳定剂、润滑
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.14	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	69.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	96.5	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2830	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	37	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		85	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	250	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr
水份含量		0.25	%

注塑温度			
螺筒后部温度		280	°C
螺筒中部温度		280	°C
螺筒前部温度		270	°C
模具温度		60-80	°C