

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 N66M40TL** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌: **Radici Compounds**

材料标识	PA66-MD40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Radici Compounds	用途	汽车行业
材料特性	坚硬、抗翘曲、良好的韧性、润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.49	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.70	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	90	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	86.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	15	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	128	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5030	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	64	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		110	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr
水份含量		0.25	%
注塑温度			
螺筒后部温度		300	°C
螺筒中部温度		290	°C
螺筒前部温度		290	°C
模具温度		70-90	°C