

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PA66 SP5S 厂商: 巴斯夫 BASF 品牌: Miramid

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Miramid	用途	电气元件、工程配件、建筑材料、汽车领域的应用
材料特性	耐化学品、冲击改性、耐冲击、优良的脱模剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.12	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.50	%

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	140	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ISO 75-2/B	170	°C
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	65	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	260	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB
灼热丝起燃温度			
1.0mm	IEC 60695-2-12	650	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		70-80	°C