

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT KP213G15HIBL** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **SPESIN**

材料标识	PBT-GF15%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SPESIN	材料特性	G/F15% + 耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.37	g/cm ³
收缩率			
横向方向	ASTM D995	0.7-1.1	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.05	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	113	M (Scale)

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	155	°C
维卡软化温度			
熔融温度		224	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	