

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 2408** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Makrolon**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41613</b>	厂商品牌	Makrolon
用途	医疗/保健	材料特性	具可灭菌性, 低粘度, 生物相容
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.65	%
横向方向	ISO 294-4	0.65	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.30	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.12	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ISO 1133	19.0	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	113	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	65.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	> 50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2350	Mpa
拉伸蠕变模量			
1 Hr	ISO 899-1	2200	Mpa
1000 Hr	ISO 899-1	1900	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	96.0	Mpa
弯曲模量			

23°C	ISO 178	2350	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	65	kJ/m²
-30°C	ISO 179/1eA	14	kJ/m²
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	75	kJ/m²
-30°C	ISO 180/1A	12	kJ/m²

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ISO 489	1.59	
透射率1000 μm	ISO 13468-2	89.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	147	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	6.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.5E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-2