

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 301-15** 厂商: **斯泰隆 Styron** 品牌: **CALIBRE**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E54680/E157291</b>	厂商品牌	CALIBRE
用途	汽车行业,照明装置,电力设备,包装应用	材料特性	抗冲击,耐热,光学透明度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.15	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.32	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ISO 1133	14	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	73	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	60.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	150	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2300	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	97.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2400	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	25	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	12	kJ/m <sup>2</sup>

悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	83	kJ/m <sup>2</sup>
<b>光学性能</b>	<b>测试标准</b>	<b>数据</b>	<b>单位</b>
折射率	ISO 489	1.59	
<b>热性能</b>	<b>测试标准</b>	<b>数据</b>	<b>单位</b>
热变形温度			
0.45MPa 退火	ISO 75-2/B	143	°C
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	140	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	124	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	148	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	7.0E-5	cm/cm / °C
<b>电气性能</b>	<b>测试标准</b>	<b>数据</b>	<b>单位</b>
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	17	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	250	V
<b>阻燃性</b>	<b>测试标准</b>	<b>数据</b>	<b>单位</b>
防火等级	UL-94	3.00 mm	HB
灼热丝起燃温度			
3.00mm	IEC 60695-2-12	875	°C
灼热丝相对温度			
3.00mm	IEC 60695-2-13	775	°C
<b>注塑成型条件</b>		<b>建议值</b>	<b>单位</b>
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		270-290	°C
螺筒前部温度		280-300	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		80-100	°C