

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 8345** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Makrolon**

材料标识	PC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41613	厂商品牌	Makrolon
用途	一般用途	材料特性	脱模性能良好, 粘度高
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.48	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.40	%
横向方向	ISO 294-4	0.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.20	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.10	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ISO 1133	3.00	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	175	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	113	Mpa
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	9400	Mpa
拉伸蠕变模量			
1 Hr	ISO 899-1	9000	Mpa
1000 Hr	ISO 899-1	8500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	170	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	8600	Mpa
简支梁缺口冲击强度			

23°C	ISO 179/1eA	8.0	kJ/m ²
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	8.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	144	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	140	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	148	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	36	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-1
灼热丝起燃温度			
1.5mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.0mm	IEC 60695-2-12	960	°C