

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS 150** 厂商: **三养 Samyang** 品牌: **TRILOY**

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TRILOY	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.21	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.00	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.15	%
熔融流动指数			
250°C / 5.0Kg	ASTM D1238	7.0	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	45.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	66.7	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2160	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	590	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		93	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	8.3E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	ASTM D257	5.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	23	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	118	s

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		220-250	°C
螺筒中部温度		240-270	°C
螺筒前部温度		240-270	°C
模头温度		240-270	°C
模具温度		70-90	°C