

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PC/ABS 7880ECO 厂商: 斯泰隆 Styron 品牌: EMERGE

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	E206114	厂商品牌	EMERGE
用途	电气/电子应用,医疗/护理	材料特性	环保/绿色,阻燃,无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.18	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%
熔融流动指数			
220°C / 10.0Kg	ASTM D1238	10	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	60.0	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	88.3	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	720	J/m

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.50 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		215-230	°C
螺筒中部温度		230-235	°C
螺筒前部温度		235-240	°C
模头温度		240-250	°C
模具温度		40-60	°C