

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS NV008E** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品牌: **VERTON**

材料标识	PC/ABS-LGF40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VERTON	用途	工程/工业配件
材料特性	加工性能良好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.49	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.3	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	147	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1.4	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	20300	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	214	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	11000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	300	J/m
-40°C	ASTM D256	320	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	740	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		131	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	2.0E-5	cm/cm / °C

横行方向	ASTM D696	4.3E-5	cm/cm / °C
------	-----------	--------	------------

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		250-290	°C
螺筒中部温度		255-295	°C
螺筒前部温度		260-300	°C
模头温度		275-300	°C
模具温度		60-90	°C