

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS RMMB 40300** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品  
牌: **POLYFLAM**

材料标识	PC-ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POLYFLAM	材料特性	阻燃、Flame Retardant、加工性能良好、良好的抗紫外线能力、无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.17	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
260°C / 5.0Kg	ISO 1133	60	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	63	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	18	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	12	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	NB	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eU	NB	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	118	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	84	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	105	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+13	Ω.cm

表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	575	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0
灼热丝起燃温度			
1.5mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.0mm	IEC 60695-2-12	960	°C
灼热丝相对温度			
1.5mm	IEC 60695-2-13	775	°C
3.0mm	IEC 60695-2-13	775	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -100	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		250	°C
螺筒中部温度		270	°C
螺筒前部温度		270	°C
模头温度		280	°C
模具温度		60-80	°C