

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PE 3440** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	PE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	用途	食品接触应用
材料特性	丁烯共聚单体、高抗环境应力断裂能力 (ESCR)、共聚物、加工性能良好、可接触食品	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	滚塑成型/Roll forming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.934	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	4.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	21	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1000	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	720	Mpa
老化Accelerated Aging	ASTM G26	5.5	month

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	115	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4.0	Hr