

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PEEK 600G 厂商: 威格斯 Victrex 品牌: VICTREX

材料标识	PEEK	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VICTREX	用途	食品接触应用,医疗/保健
材料特性	高刚度,高强度,晶体,可接触食品,具可灭菌性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.26	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.0	%
横向方向	ISO 294-4	1.3	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.07	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.40	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	95.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	45	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	3700	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	155	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	4100	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	9.5	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	152	°C
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ISO 11357-2	143	°C
熔融温度	ISO 11357-3	343	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	3.5E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	5.5E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	23	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	150	V

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		3.0-5.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		365	°C
螺筒中部温度		370	°C
螺筒前部温度		380	°C
模头温度		385	°C
模具温度		180-210	°C