

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK KT-820FP** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **KetaSpire**

材料标识	PEEK	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KetaSpire	用途	电气/电子应用,工业应用,水管/管道/饮用水
材料特性	良好的尺寸稳定性,耐冲击,耐化学品,耐疲劳	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	模塑成型/Moulding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.30	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	96.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	5.20	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3650	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	152	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3860	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	69	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		162	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		150 -160	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.10	%

注塑温度			
螺筒后部温度		350-360	°C
螺筒中部温度		360-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		380-390	°C
模具温度		180-200	°C