

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK KT-820P** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **KetaSpire**

材料标识	PEEK-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E140728	厂商品牌	KetaSpire
用途	电气/电子应用,工业应用	材料特性	良好的尺寸稳定性,耐冲击,耐化学品,耐疲劳,阻燃
材料形状	粉末状/Powder	加工方式	模塑成型/Moulding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.30	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	96.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	5.2	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3600	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	152	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3900	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	70	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		162	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	V-1

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		150 -160	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		350-360	°C
螺筒中部温度		360-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		380-390	°C
模具温度		180-200	°C