

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK PK-10GF/000** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PEEK-GF10%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Edgetek	用途	汽车领域,结构元件,消费品应用
材料特性	耐热性高	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.39	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.45	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	124	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	450	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	5520	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	193	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5170	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	75	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		210	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		150 -160	°C

干燥时间		3-4	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		350-360	°C
螺筒中部温度		360-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		380-390	°C
模具温度		180-200	°C