

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PES JF006E** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **COLORCOMP™**

| | | | |
|------|---------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PES-GF-V0 | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E45329 | 厂商品牌 | COLORCOMP™ |
| 用途 | 一般用途 | 材料特性 | 加工性能良好 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.62 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 127 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 1.8 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 10100 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 178 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 9100 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m ² |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 180/1U | 30 | kJ/m ² |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 208 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|--------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.50mm | V-0 |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|-----|----|
|--------|--|-----|----|

| | | | |
|--------|--|----------|----|
| 干燥温度 | | 120 -150 | °C |
| 干燥时间 | | 4.0 | Hr |
| 水份含量 | | 0.050 | % |
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 340-350 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 360-370 | °C |
| 螺筒前部温度 | | 370-380 | °C |
| 模头温度 | | 370-380 | °C |
| 模具温度 | | 140-150 | °C |