

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM N2320 0035** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultraform**

材料标识	POM COPOLYMER	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41871	厂商品牌	Ultraform
用途	汽车行业	材料特性	符合 REACH 标准、通过 ROHS 认证、共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.40	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	2.10	%
横向方向	ISO 294-4	2.1	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.80	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.20	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ISO 1133	7.50	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	130	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	63	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	33	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2450	Mpa
拉伸蠕变模量			
1000 Hr	ISO 899-1	1000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.5	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	5.5	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			

23°C	ISO 179/1eU	260	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	230	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	100	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	167	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.1E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100	°C
干燥时间		3	Hr
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		200	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		200	°C
模头温度		200	°C
模具温度		60-120	°C