

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM TF-30** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **DURACON**

材料标识	POM/PUR	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DURACON	材料特性	高耐冲击. 柔韧性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.80	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	45	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	37	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	75	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	43	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1200	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	20	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.4E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.4E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	3.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	5.0E+13	Ω.cm