

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 1188-01** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**
POLYPROPYLENE

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	材料特性	共聚物、耐冲击、耐低温性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.898	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	5.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	20.7	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	> 50	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	850	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	530	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击		17.0	J

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		80	°C
1.80MPa 未退火		50	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB