

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 1304E4** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品牌: **ExxonMobil**

材料标识	PP HOMO	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E225564	厂商品牌	ExxonMobil
用途	帽子/盖子/瓶塞,家庭应用,生活消费品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	13	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	35.2	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	9.4	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1500	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	22	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		92.4	°C
1.80MPa 未退火		114	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.5mm	HB