

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 1500-01** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**  
**POLYPROPYLENE**

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	材料特性	共聚物、耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.898	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	10	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	70	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	20	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	24	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	850	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	530	J/m
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	NB	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		75	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB